



ESPECIFICAÇÕES

MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE, MODIFICADO COM ADITIVO, NÃO EMULSIONADO, PARA APLICAÇÃO À FRIO, FORNECIDO EM SACOS DE 25KG. APLICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS - FAIXA C DNIT

Utilizado para serviços de pequenos consertos / manutenção corretiva em pavimentações asfálticas (“tapa-buracos”).

- CAP 50/70. Teor de Betume entre 4,60% e 9,00%.
- Densidade aparente superior a 2,00 g/cm³
- Mistura asfáltica, modificada com polímeros. Dosado com aditivos com composto químico exclusivo retardador de cura, garantida em qualquer temperatura e situação climatológica. Não emulsionado. Aplicado a frio (não necessitando a realização da pintura de ligação e da imprimação, para a sua aplicação *in loco*).
- Fornecida em sacos de 25 kg.
- Estocável por no mínimo 12 meses, até 24 meses.
- Agregados selecionados pela Faixa C DNIT (análise granulométrica passante na peneira 3/8” não inferior a 96%). Preparada com pedrisco, pó de pedra e areia.
- Norma DNIT 153/2010–ES

OBS: para todo o lote entregue, deverá ser apresentado laudo elaborado por laboratório acreditado/credenciado no INMETRO (norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, dos seguintes ensaios realizados:

- Ensaio Marshall (verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência). Método Marshall modificado - DNER-ME 107/94.
- Tração por compressão.
- Densidade aparente.
- Porcentagem de betume.
- Análise granulométrica.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS



Bento Gonçalves, 06 de dezembro de 2023.

Carlos H.S. Quadros
Secretário Municipal
SMVOP